

アダチフネン製品 取り扱い上のお願い

アダチフネン製品を施工する場合は下記の要領を周知していただき、尚ご不明な点は当社まで、ご相談くださいますよう、お願い申し上げます。※下記の注意事項に反するお取り扱いによって生じた不具合につきましては当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

● 取り扱い上の注意	アダチフネン製品は施工環境、及び保管方法によって変化する場合がありますので施工、及び保管の際は下記の点に、ご注意ください。
● 保管方法	アダチフネン製品は直射日光の当たる場所は避け、降雨、降雪、吹き込み等による浸水や湿潤の影響を受けないよう、常に乾燥した清潔な環境の場所に保管してください。 保管に当たっては平面な床に捨て板、又はシート等で防湿した物の上に平らに置くようにしてください。 平積みの高さは床面より 2.5m 以内にしてください。 取扱いは油気、濡れた手、汚れた手で触れないようにしてください。 アダチフネン製品の上を歩かないでください。 平積みしたアダチフネン製品の上に他の材料を載せないでください。 移動、又は運搬の際はキズの付かないように配慮してください。 強風時に板が飛ばされることもありますので開梱は充分注意してください。
● 施工環境	施工する場合は高温、多湿にならないよう充分気を付け、換気、通気を良くして影響を受けないようにしてください。 防水処理（止水工事）等、完了していることを確認してください。 壁、床（不陸調整剤）、コンクリート等が充分乾燥していることを確認してください。下地材が充分乾燥していることを確認してください。 上記の乾燥が確認できるまで施工は行わないでください。
● 施工方法	施工環境が充分であるか確認してください。 化粧板につきましては石膏ボード等の下地材に接着剤による接着工法です。 木ネジ、釘等が使える材料は併用も可能です。 下地接着面のゴミ、水分、油等は接着不良の原因になりますので念入りに取り除いてください。 圧着施工する場合は下地面をできるだけ平滑にし、未接着箇所が生じぬよう、ご注意ください。 下地材にプライマー処理が必要な場合は、プライマーメーカーの施工要領に従い処理してください。 軽量鉄骨下地には直接、施工しないでください。 天然木化粧板の施工については別紙を参照してください。
● 塗装についてのお願い	最近、水性塗料や自然塗料等を使用して塗装をする傾向がありますが、今後も新しい塗料がでてくると思われます。塗料との相性等、未知の部分がありますのでアダチフネン製品を塗装する場合は、必ず試し塗りしていただくことをお願いいたします。お客様が塗装された場合の塗装についての問題は、当社では責任は負えません。